

老人牌硅酸锌车间底漆 15890

产品特性

描述

老人牌硅酸锌车间底漆 15890 是一款双组分溶剂型硅酸乙酯底漆，设计用于自动喷涂施工。特别适合焊接和气割属性至关重要的场合。该产品作为压载油罐涂料系统的预涂底漆符合 IMO MSC.215(82)，并且作为货物油罐涂料系统的预涂底漆符合 IMO MSC.288(87)。

推荐用途

用于在储存、制造和施工期间对喷砂清理过的钢板和其他结构钢进行短期和中期保护。

使用温度:

- 无面漆：最大限度的、干燥的、大气暴露：400°C [752°F].

证书 / 认证证书

- 批准作为可焊预涂底漆。详情请联系 Hempel。

产品特点

- 优异的耐候性
- 出色的耐油和耐有机溶剂性
- 卓越的耐热性

产品安全

闪点 22°C

VOC 含量 (多组分油漆混合后)

法规	值
欧洲联盟	620 克/升
美国 (涂料)	620 克/升
美国 (监管)	620 克/升
加拿大	620 克/升
中国	620 克/升
香港	620 克/升
韩国	620 克/升

根据具体立法，详见Hempel网站 hempel.com或当地 Hempel 网站提供的解释性说明。挥发性有机化合物(VOC)的数值可能因色号不同而异，请参考安全数据表第9节。本产品符合国家强制性或国家推荐性标准规定的VOC要求，具体请咨询本公司代表。

处理

小心轻放。使用前和使用过程中，遵守包装和油漆容器上的安全标签，遵守所有当地和国家的安全规定。请随时查阅 Hempel 的产品《安全数据表》及《产品数据表》。

仅供专业人士使用。

产品数据

产品代码

15890

产品组分

基料 15899
固化剂 99751

标准色号 / 代码

灰色 19840

光泽

平光

体积固体分

28 ± 2%

老人牌硅酸锌车间底漆 15890

比重

1.3 千克/升

建议干膜厚度

15 微米

表面处理

清洁度

- 通过适当的清洁剂清洁去除油，油脂和其他污染物。
- 用高压淡水清洗去除盐分、洗涤剂、和其它污染物。
- 磨料喷砂至最小 Sa 2½ (ISO 8501-1) / SP 10 (SSPC)。
- 清除灰尘、喷砂磨料和松散物。

粗糙度

- 表面粗糙度 Medium (G) (ISO 8503-2)。
- 表面粗糙度 Medium (S) (ISO 8503-2)。

更多详情，请参考 Hempel 独立文件《表面处理指南》。

施工

混合比

基料 15899 : 固化剂 99751
(2 : 3 按体积)

含有漂浮或沉淀颗粒/颜料的产品需要在施工过程中持续搅拌，这在过量稀释的情况下尤为重要。

稀释剂

老人牌稀释剂 08700
老人牌稀释剂 08570

清洗剂

老人牌稀释剂 08700
老人牌稀释剂 08570

适用期

产品温度	20°C
适用期	24 小时

推荐方法

工具	稀释最大体积	施工参数
无气喷涂	30%	喷嘴压力: 8 兆帕 喷孔尺寸: 0.48-0.58 毫米
空气喷涂	30%	不适用。
刷涂	15%	不适用。

喷涂参数是指示性的，可视现场情况调整。压力数值适用于20°C时的材料。（* 如需要其他施工方法请咨询本公司代表!）。

漆膜厚度

规格范围	低	高	推荐的
干膜厚度	10 微米	25 微米	15 微米
湿膜厚度	35 微米	88 微米	53 微米
理论涂布率	28 米 ² /升	11 米 ² /升	19 米 ² /升

施工条件

- 施工表面应清洁干燥，施工表面温度高于露点3°C [5°F]以避免凝露。
- 在涂布和固化过程中，表面温度必须高于 0°C [32°F]。

相对湿度：

- 在固化过程中，相对湿度必须高于 50%。

干燥与重涂

产品兼容性

- 前道涂层：无。
- 后道涂层：根据 Hempel's 规格。

干燥时间

表面温度	20°C	
干至可搬运	分钟	5

在标准条件下测定干膜厚度15微米，详见Hempel的解释性注释。

干燥条件

- 为获得规定的干燥时间，在使用、干燥和固化过程中保持充分的通风至关重要。

老人牌硅酸锌车间底漆 15890

重涂备注

- 无机硅酸锌必须在重涂前完全固化。
- 复涂前，清除锌盐或其他污染物。

储存

保质期

环境温度	25°C
基料	12 个月
固化剂	12 个月

储存在未开封的原始容器中时，保质期从生产日期算起。之后，必须重新检验产品质量。存放在高温条件下可能缩短保质期。如需建议，请咨询 Hempel。

储存条件

- 产品必须按照安全数据表、标签和当地法规进行储存。将容器存放在干燥、阴凉、通风良好的地方，远离热源和火源。容器必须保持密闭。小心轻放。

碳足迹

干膜厚度	1 微米
GWP (全球增温潜势)	16.5 g CO ₂ e/m ²

碳足迹是指在 1 平方米的表面上形成 1 微米 的干膜厚度。

范围包括原材料，运往 Hempel 工厂，Hempel 生产过程，以及产品在使用过程和使用后排放的任何挥发性有机化合物 (VOC)。

根据本 PDS 中定义的标准色号进行计算。数值可能会因色号不同而异。

附加文件

更多信息请参阅 Hempel 网站 或您当地的 (<https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines>) Hempel 网站：

- 产品数据表的注释。
- 施工方法
- 一般应用指南

本《产品数据表》(“PDS”)与所供应的产品有关(“产品”)，且该表内容会不时更新。因此，买方/施工方应当参考与相关批次产品同时提供的 PDS (而非早期版本)。除 PDS 之外，买方/施工方还可能收到如下所示的部分或全部规格、声明和/或指南，此类文件也可以从 Hempel 官网 (www.hempel.com) “产品”页面中进行下载 (以下简称“补充文件”)：

编号	文件描述	位置/备注
1.	技术声明	就特定项目的要求，提供一次性的具体建议
2.	规格	仅针对特定项目发布
3.	PDS	该文件
4.	PDS 的解释性说明	可在 www.hempel.com 下载，其中包含与产品测试参数相关的信息
5.	应用指导	如有，将在 www.hempel.com 提供
6.	通用技术指南 (例如，施工和表面预处理)	如有，将在 www.hempel.com 提供

如果 PDS 与补充文件之间存在不一致的信息，则信息的优先级应当以上述顺序排列为准。在此情况下，您还应该与 Hempel 的代表联系以示澄清。此外，买方/施工方必须充分考虑每种产品随附的相关安全数据表，该表也可从 www.hempel.com 进行下载。

若产品未完全按照相关的 PDS 及补充文件规定的建议和要求进行施工，由此出现的任何缺陷 Hempel 将不承担任何责任。本免责声明中的信息和条款适用于本 PDS、补充文件以及 Hempel 就本产品提供的任何其他相关文件。此外，除另有明确书面约定外，产品供应以及所有技术支持均应以 Hempel 的“一般销售、交付和服务条件”约定为准。